



Expedient número: 98021391

Full número: 6

5.- CLASIFICACIÓN

El falso techo con la referencia "TECHO DE ESCAYOLA DESMONTABLE" de 4.00 x 3.00 m., a base de placas de escayola de 592 mm de largo, 592 mm de ancho y 10 mm de espesor, y perfiles metálicos, según se indica en las especificaciones técnicas indicadas en este informe, y ensayado de acuerdo con la norma UNE 23093-1 Diciembre 1998 y tomando como referencia el PrEN 1364 part 2-1996-10-31 presenta la siguiente clasificación:

Exigencias Funcionales (Función de Separación): 136 minutos
Aislamiento Térmico: (No se considera)
Estanquidad a la Llama: 136 minutos (PF-120)
No Emisión de Gases Inflamables: 136 minutos

Este ensayo se ha realizado bajo la responsabilidad técnica del Sr. Jordi Mirabent i Junyent.

Vo.Bo.
Director Técnico

Ramón Capellades i Font
Ramón Capellades i Font

Jefe de la División de Construcción,
Mecánica y Fuego

Benito Fernández Badeso
Benito Fernández Badeso

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en la/s norma/s citada/s en este documento.

Comissió de Control
Departament de Indústria i Energia
Laboratori General d'Assaigs
i Investigacions

